典型规格

外观	深褐色液体
比重(60/60)	0.970
密度,磅/加仑	8.07
粘度@100 (210),SUS	1775 (175)
粘度@100 (210),cSt	375 (35)
硫含量 (活性硫) %wt	10.5 (0)
中和值,meqKOH/g	8
闪点C.O.C., ()	> 400 (> 204)
铜腐蚀 ⁺	1b
标准包装 (净重/毛重, Kg)	212.0 / 195.0

产品叙述

MAYCO BASE 1351 是一款硫化脂肪产品；因其粘度较低，可满足各种黑色金属的加工需求。

MAYCO BASE 1351 属非腐蚀性，亦可用于难加工金属青铜及黄铜的苛刻操作。

MAYCO BASE 1351 具有良好的极压性及润滑性，可做导轨油配方添加剂，建议加入量为 5%。

应用	建议加入量, %wt
导轨	5
绞牙	10 - 15
冷锻	25 - 50
攻牙 / 自动螺钉机	10 - 20
车削	5 - 10

列印日期 : 29-04-24