

产品供应: 功能产品
V-515
粘度改进剂
脂肪油基润滑剂的增稠剂

典型规格

比重	0.930
密度,磅/加仑	7.75
闪点, ()	150 (300)
运动粘度@100 ,cSt	7000 - 9000
颜色	黄色 (< 4ASTM)
可降解成分含量,%wt	85
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

产品叙述

甘油三酸酯油在一些环境敏感地区可做液压油和润滑油的基础油。然而，它们都有一个粘度较低的缺点，在40 时粘度只有40cSt。FUNCTIONAL V-515 是一款植物油和动物油的增稠剂，与润滑油混合后可达到ISO 46、ISO 68或ISO 100的粘度等级。FUNCTIONAL V-515 不会使润滑油发粘。如果润滑油需要发粘可以使用 FUNCTIONAL V-570 或 FUNCTIONAL V-584。如果对抗氧化稳定性要求高，建议使用 V-515。

组成：

FUNCTIONAL V-515 的活性组分是一款在增粘过程中可以选择自身剪切稳定性和剪切效率的聚合物。这种聚合物不能自我降解，但允许用于可生物降解的基础油中作粘度调整使用。

FUNCTIONAL V-515 中的稀释剂是可降解的植物油。FUNCTIONAL V-516 在所有广泛应用的标准下都是可降解的。

处理：

FUNCTIONAL V-515 需加热至约65 （150 ）才较易抽取和操作，但不建议提高温度储存 FUNCTIONAL V-515 和其他植物油衍生物。其安全处理预防措施与植物油相同，详情请查阅最新的MSDS。

应用	建议加入量, %wt
一般应用 (ISO 46)	2.0 (于菜籽油中)
一般应用 (ISO 68)	6.0
一般应用 (ISO 100)	15
液压液和高剪切操作 (ISO 46)	2.5
液压液和高剪切操作 (ISO 68)	7.0
液压液和高剪切操作 (ISO 100)	16

列印日期：04-05-24

免责声明： 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。