

产品供应: 杜发
Paroil 53NR
氯化石蜡
氯化添加剂

典型规格

颜色(ASTM)	0.5
比重@25°C	1.260
密度,磅/加仑	10.5
粘度@100°F(210°F),SUS	1638 (71)
氯含量,%wt	53
闪点C.O.C.,°F	> 450

产品叙述

PAROIL 53NR 是一款氯化物。其在室温下呈液态，不易燃、无腐蚀、挥发性低。产品含稳定剂，可维持其在运输和储存过程中的完整性。PAROIL 53NR 应用范围广泛，可作为阻燃剂、增塑剂和金属加工液极压剂。

PAROIL 53NR 一般应用于（但不限于）纯油性切削、拉伸、冲压配方。

PAROIL 53NR 可能储存于原装桶或散装储罐。长时间暴露于0°F以下黏度可能明显增加。改变这种状况应将桶加热至80 - 90°F；建议储存温度为80 - 100°F；调和时温度不应超过130°F。长时间暴露于100°F以上有可能使产品颜色变深，同时具腐蚀性的HCL会释放出来。

应用	建议加入量,%wt
纯油 (切削)	3 - 10
纯油 (拉伸和冲压)	5 - 30

列印日期：07-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。