

典型规格

外观	清澈黄色液体
粘度@40°C, cSt	200 - 400
脂肪含量, %wt	> 50
闪点 C.O.C., °C	> 150

产品叙述

SMARTDRAW SDA3630 不含氯，低粘度、粘度指数高。

SMARTDRAW SDA3630 含特种磨擦改进剂、高性能润湿剂、合成酯，润滑性强。高温条件下仍能维持高剪切稳定性。铝丝即使在高速加工下也能令加工模具维持较低温度；从而确保工件有良好光洁度及清洁性。

SMARTDRAW SDA3630 适合加工1350, 3xxx至7xxx系列合金铝。可直接涂上工件上使用。
操作可从起始直径2mm拉到成品直径0.1mm。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	50 - 100

列印日期：07-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。