

典型规格

外观	深褐色液体
比重(60/60°F)	0.970
密度,磅/加仑	8.07
粘度@100°F(210°F),SUS	1775 (175)
粘度@100°F(210°F),cSt	375 (35)
硫含量 (活性硫) %wt	10.5 (0)
中和值,meqKOH/g	≤ 8
闪点C.O.C., °F(°C)	> 400 (> 204)
铜腐蚀 ⁺	1b

+10%添加剂于SN150中, 3小时, 100°C

产品叙述

MAYCO BASE 1351 是一款硫化脂肪产品；因其粘度较低，可满足各种黑色金属的加工需求。

MAYCO BASE 1351 属非腐蚀性，亦可用于难加工金属青铜及黄铜的苛刻操作。

MAYCO BASE 1351 具有良好的极压性及润滑性，可做导轨油配方添加剂，建议加入量为 5%。

应用	建议加入量, %wt
导轨	5
绞牙	10 - 15
冷锻	25 - 50
攻牙 / 自动螺钉机	10 - 20
车削	5 - 10

列印日期：24-10-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。