

产品供应: 杜发  
**DA-8506XS**  
氯化甲基酯  
氯化添加剂

典型规格

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 比重@25             | 1.160        |
| 密度,磅/加仑           | 9.6          |
| 粘度@40 (100 ),cSt  | 135 (11)     |
| 粘度@100 (210 ),SUS | 720 (64)     |
| 氯含量,%wt           | 33           |
| 闪点C.O.C.,         | > 220        |
| 倾点, ( )           | < 10 (< -12) |
| 酸值,mgKOH/g        | 2            |
| 颜色,ASTM           | 1.5          |

产品叙述

DA-8506XS 是一款专为加工油提供润滑、湿润及极压性能的稳定氯化甲基脂，它在室温下挥发性低，无腐蚀性，不可燃。

DA-8506XS 有很强的抗腐蚀性。它一般用在切削、拉伸、冲压等对润湿性、润滑性及极压性有要求的油性及乳化油配方中。

DA-8506XS 可能储存于原装桶或散装储罐。长时间暴露于0 下黏度可能明显增加。建议储存温度为80 - 100 ；调和时温度不应超过130 。长时间暴露于100 以上有可能使产品颜色变深，同时会释放出腐蚀性的HCL。

| 应用         | 建议加入量, %wt |
|------------|------------|
| 纯油切削       | 3 - 10     |
| 纯油拉伸 / 冲压  | 5 - 15     |
| 乳化油切削      | 3 - 10     |
| 乳化油拉伸 / 冲压 | 3 - 10     |

列印日期 : 09-09-26

**免责声明:** 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。