

产品供应:

可乳化三羟甲基丙烷酯

典型规格

外观@25℃	浅色液体
颜色,ASTM D1544,Gardner/D1500	4 / 1.5
粘度@40℃,cSt	45 - 60
总酸值,mgKOH/g	≤ 2.0
含水量,%wt	≤ 0.1
闪点C.O.C.,℃(°F)	≥ 290 (550)
燃点C.O.C.,℃(°F)	≥ 315 (600)

产品叙述

Adtec™ 439 是一款三羟甲基丙烷自乳化酯，具有良好的润滑性和热稳定性。即使加水量高达90%，Adtec™ 439 也能自乳化形成乳白色溶液。

应用：

Adtec™ 439 可用于金属加工中铁的铣、研磨、切削、冷轧、热轧和拉伸操作。由于产品具有良好的自乳化性、防火性和分散性，因此可在半合成和全合成配方中作润滑剂或抗磨剂使用。对于轻、中负荷的加工，其建议加入量为5-20%。

列印日期：09-09-26

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。