

产品供应: 思敏油品
Smart Base 1238
硫化烯烃
黑色硫化极压添加剂

典型规格

外观	深褐色液体
比重@25°C	1.000 - 1.100
粘度@40°C, cSt	50 - 130
硫含量 (活性硫), %wt	33 - 38 (27)
酸值, mgKOH/g	≤ 8
闪点 C.O.C., °C	> 180
铜腐蚀+	4B
P _B / P _D , kg++	82 / 315

+10%添加剂于SN150中, 3小时, 100°C
++四球磨损试验; 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P_B)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMART BASE 1238 是一款适合加工严苛金属的高含硫量添加剂；它能满足高硫及低粘度的要求，包括不锈钢及高合金钢的加工。

SMART BASE 1238 与配方中其它添加剂有良好的兼容性；当与其它氯化添加剂及代氯极压剂等掺配，有特别加成效果。

SMART BASE 1238 气味及粘度较低，容易调合。

SMART BASE 1238 的活性硫含量高；不适用于红铜、青铜及黄铜等有色金属。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	3 - 10
攻牙	3 - 10
打头	3 - 8
切削	2 - 5

列印日期：09-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。