

### 典型规格

外观	深褐色液体
比重(60/60 )	0.996
密度,磅/加仑	8.29
粘度@100 (210 ),cSt	625 (53)
粘度@100 (210 ),SUS	2900 (245)
硫含量(活性硫),%wt	17 (6)
中和值,meqKOH/g	8
闪点C.O.C., ( )	400 (204)
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

### 产品叙述

MAYCO BASE 1362 是一种硫化脂肪产物，其黏度较低，适合各种黑色金属的加工需求。

MAYCO BASE 1362 亦适用于难切削铁合金之苛刻加工。

MAYCO BASE 1362 含活性硫，故不适合加工一般铜、青铜及黄铜。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	10 - 20
攻牙	10 - 20
打头 (只切面)	20 - 30
自动螺机 (只切面)	10 - 20
车削	5 - 10

列印日期 : 21-12-24