

典型规格

外观	深褐色液体
比重@15.6	0.980
密度,磅/加仑	8.17
粘度@40 ,cSt	70
粘度@100 ,SUS	325
硫含量(活性硫),%wt	17 (7)
中和值,meqKOH/g	4
闪点C.O.C., ()	> 350 (> 177)
铜腐蚀 ⁺	4b
标准包装 (净重/毛重, Kg)	200.0 / 217.0

产品叙述

MAYCO BASE 4212 属硫化甲基酯，可用于要求粘度低、使用优质基础油（特别是高精度石蜡基基础油）、具有良好的稳定性和润湿性配方中。当加入量达到一定比例时，只需温和的搅拌或循环就能使 MAYCO BASE 4212 与溶液中的其他成分相混合，因此 MAYCO BASE 4212 可做池边添加性能增强剂使用。

MAYCO BASE 4212 也推荐用于深孔钻、珩磨和重负荷研磨操作中。

MAYCO BASE 4212 含有活性硫，不可用于加工有色金属（铜、黄铜、青铜）。

应用	建议加入量, %wt
纯油切削	2 - 15
磨削	2 - 15
拉伸 / 冲压	3 - 10
乳化油切削	5 - 15

列印日期 : 13-05-25

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。