

典型规格

建议加入量,%	3 - 5
物理状态	晶粒
平均软化点,	105
平均硫含量,wt%	28
硬脂酸,wt%	NIL
相容性	合成酯/植物油
10%添加剂+90%合成酯,PB/PD	61 / 620
10%添加剂+90%植物油,PB/PD	76 / 620
标准包装 (净重/毛重, Kg)	25.0 / 25.0

产品叙述

Vultac 3 是一款聚对叔丁基苯酚二硫化物产品，具有抗氧化和极压性能。它专为油性金属加工液配方设计，能溶于植物油及合成酯以调配出高性能切削油。

Vultac 3 可以与高分子合成酯或含磷添加剂共用产生协同效应。

列印日期：28-12-24