

典型规格

外观	深琥珀色液体
比重@25	0.800 - 1.200
粘度@40 , cSt	8900 - 9500
氮含量, %wt	3.50
磷含量, %wt	4
酸值, mgKOH/g	< 170
闪点 C.O.C.,	> 200
P _B /P _D , kg+	61 / 200
标准包装 (净重/毛重, Kg)	200.0 / 217.0

产品叙述

SMART BASE PN8700 为一极佳抗磨极压添加剂；适用于水基配方中以取代氯化石蜡，适合加工合金钢、钛合金及非铁金属。

SMART BASE PN8700 能有效提高加工工件的光洁度，同时增强水基产品的乳液稳定性。

SMART BASE PN8700 的酸值较高，不宜与高碱值磺酸钙共用；可将其与三乙醇胺中和后再加其它添加剂调合使用。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	3.0 - 8.0

列印日期：04-07-25

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。