

典型规格

外观

硫含量 (ASTM D4794),%wt	清澈浅黄色液体
闪点(ASTM D93,闭口杯),	42 - 46
密度@20	70
粘度@20 ,mPa.s	1.010
倾点,	4
熔点,	10
沸点,	3
蒸汽压@20 ,hPa	178
颜色(ASTM D1544),Gardner	< 0.1
P _B /P _D +	4
负载磨损指数 [†]	63 / 400
四球磨损(IP239,40kg,1h),mm	64
瑞查特试验 (300N 负载), mm ²	0.85
铜腐蚀 ⁺⁺	2.6
	1b

[†] 四球极压, ASTM D2783, 5%于石蜡基础油

⁺⁺ ASTM D130, 2.3%, 3h, 121

产品叙述

TPS 44 是一款低味低粘的黄色液体，不含有氯和不饱和烃。

TPS 44 能完全溶于苯、甲苯、溶剂油、燃料油、矿物油和动物油，微溶于轻醇，不溶于水。

TPS 44 是一款极压添加剂，可用于金属加工液和工业润滑脂（齿轮油）。

列印日期 : 19-01-26