

**典型规格**

外观	深褐色液体
比重(60/60 )	0.996
密度,磅/加仑	8.29
粘度@100 (210 ),cSt	625 (53)
粘度@100 (210 ),SUS	2900 (245)
硫含量(活性硫),%wt	17 (6)
中和值,meqKOH/g	8
闪点C.O.C., ( )	400 (204)

**产品叙述**

MAYCO BASE 1362 是一种硫化脂肪产物，其黏度较低，适合各种黑色金属的加工需求。

MAYCO BASE 1362 亦适用于难切削铁合金之苛刻加工。

MAYCO BASE 1362 含活性硫，故不适合加工一般铜、青铜及黄铜。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	10 - 20
攻牙	10 - 20
打头 (只切面)	20 - 30
自动螺机 (只切面)	10 - 20
车削	5 - 10

列印日期 : 16-06-26

**免责声明:** 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。