

典型规格

外观	清澈黄色液体
粘度@40 , cSt	200 - 400
脂肪含量, %wt	> 50
闪点 C.O.C.,	> 150

产品叙述

SMARTDRAW SDA3630 不含氯，低粘度、粘度指数高。

SMARTDRAW SDA3630 含特种磨擦改进剂、高性能润湿剂、合成酯，润滑性强。高温条件下仍能维持高剪切稳定性。铝丝即使在高速加工下也能令加工模具维持较低温度；从而确保工件有良好光洁度及清洁性。

SMARTDRAW SDA3630 适合加工1350, 3xxx至7xxx系列合金铝。可直接涂上工件上使用。
操作可从起始直径2mm拉到成品直径0.1mm。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	50 - 100

列印日期 : 10-06-26