

产品供应: 阿科玛
TPS 20
 二烷基三硫化物
 叔烷基多硫化物

典型规格

外观

硫含量 (ASTM D4794),%wt

清澈浅黄色液体

20 - 23

颜色(ASTM D1544),Gardner

2

铜腐蚀(ASTM D130)

1b

闪点(ASTM D93,闭口杯),

121

比重@20

0.950

粘度@20 ,mPa.s

208

粘度@40 ,mPa.s

53

倾点,

-20

折光指数

1.514

蒸汽压@20 ,hPa

0.03

P_B / P_D+

76 / 250

负载磨损指数⁺

50

四球磨损(IP239,40kg,1h),mm

0.78

瑞查特试验(300N负载),mm²

4

[†] 四球极压, ASTM D2783, 5%于石蜡基基础油

产品叙述

TPS 20 是一种浅黄色液体，气味很轻，不含任何氯化物杂质或不饱和烃。

TPS 20 可溶于矿物油、合成基础油和大部分溶剂，但不溶于水。

TPS 20 是一种润滑油极压添加剂。

TPS 20 不会腐蚀铜或其他有色金属。其具有的叔基十二烷基链非常稳定，适用于对产品的热稳定性要求高的配方中。

TPS 20 可用于：

- 加工铜和铜合金的纯油和乳化油配方；
- 冷轧油；
- 齿轮油和极压酯。

列印日期 : 19-01-26